

Naša merila kakovosti za skobljan les po smernicah VEH

Napake sortimentov	VEH A, smreka	VEH B, smreka
grče	dopustno: trdno zaraščene grče v poljubnem številu do največ 1/4 širine profila vraščne grče do premera največ 15 mm točkovne črne grče do premera 5 mm majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje in izgled pri spajanju profilnih desk nedopustno: majave in izpadle grče	dopustno: trdno zaraščene grče v poljubnem številu do največ 1/2 širine profila vraščne grče do premera največ 1/4 širine profila točkovne črne grče do premera 5 mm majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje in izgled pri spajanju profilnih desk dopustno: majave in izpadle grče
tlačen les	dopustno pri 15 % blaga, če ne vpliva negativno na celotni videz	dopustno
krivost, zavrtost	dopustno , če je zagotovljeno ustrezno polaganje	dopustno , če je zagotovljeno ustrezno polaganje
smolike	dopustno: velikost do 0,5x5 cm do 1 kos/tm, pri 15 % blaga smolike manj kot 0,2x2 cm niso opazne	dopustno do 1x10 cm do 3 kos/tm smolike manj kot 0,3x3 cm niso opazne
razpoke	dopustno: površinske razpoke do 30 mm, pri 20 % števila kosov, ki niso daljše od širine deske pokline, ki niso neprekinjene, pri 15 % blaga nedopustno: kolesivost	dopustno: neprekinjene površinske razpoke, ki niso daljše od 1,5-kratne širine deske nedopustno: kolesivnost
traheje	dopustno pri 15 % blaga na vidni strani do 15 % dolžine deske	dopustno
barva	dopustno: obarvanje na zadnji strani brez obarvanja na vidni strani	dopustno: nežno obarvanje na vidni strani obarvanje na zadnji strani
insekti - plesnoba	nedopustno	nedopustno
vraščna skorja	dopustno: do premera 15 mm pri določenem deležu blaga	dopustno: pri posameznih deskah

Napake sortimenta	VEH A, macesen	VEH B, macesen
grče	dopustno: trdno zaraščene grče v poljubnem številu do največ 1/4 širine profilne deske. Grče obraščene z lubjem, delno zaraščene in gnile grče, velikost do 1/5 širine točkovne črne grče do premera 5 mm profilne deske majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje in izgled pri spajanju profilnih desk nedopustno: majave in izpadle grče	dopustno: trdno zaraščene grče, delno zaraščene grče, grče obraščene z lubjem in gnile grče do 1/2 širine profilne deske, točkovne črne grče do premera 5 mm, majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje in izgled pri spajanju profilnih desk dopustno: majave in izpadle grče
tlačen les	dopustno pri 15 % blaga, če ne vpliva negativno na celotni videz	dopustno
krivost, zavrtost	dopustno , če je zagotovljeno ustrezno polaganje	dopustno , če je zagotovljeno ustrezno polaganje
smolike	dopustno velikost do 0,5 x 5 cm do 1 kos/tm, pri 15 % blaga smolike manj kot 0,2 x 2 cm niso opazne	dopustno do 1 x 10 cm do 3 kos/tm smolike manj kot 0,3 x 3 cm niso opazne
razpoke	dopustno: površinske razpoke do 30 mm, ki niso daljše od širine deske, pri 40 % števila kosov, pokline, ki niso neprekinjene, pri 15 % blaga nedopustno: kolesivnost	dopustno: neprekinjene površinske razpoke, ki niso daljše od 1,5-kratne širine deske površinske razpoke, ki niso neprekinjene na vidni strani nedopustno: kolesivnost
traheje	dopustno pri 15 % blaga na vidni površini do 30 % dolžine in 5 mm širine deske	dopustno
beljava	dopustno: pri 15 % blaga, beljava na 1/5 vidne površine	dopustno
barva	dopustno: obarvanje na zadnji strani brez obarvanja na vidni strani pri sibirskem macesnu: majhne barvne razlike (npr. vodni madeži)	dopustno: nežno obarvanje na vidni strani obarvanje na zadnji strani
insekti - plesnoba	nedopustno	nedopustno.
vraščna skorja	dopustno: do premera 15 mm pri določenem deležu blaga	dopustno: do velikosti grč

Razredi sortimenta VEH	A-VEH	100% A
	Top-VEH	60% A
	AB-VEH	30% A
	B-VEH	100% B